

936 Valen-t

Rev. 7

Uso recomendado /
Recommended end-use:
CAZADORA Y PANTALÓN /
JACKET & PANTS

Composición / Composition:

43% Algodón / Cotton
30% Viscosa / Viscose
20% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F
6% P-Aramida / P-Aramide
1% Antiestático / Antistatic




LIGAMENTO / LIGAMENT	3/2 b4,1 / Sateen		
PESO / WEIGHT (gr/m ²)	360 ± 5%	UNE 40339	
ANCHO / WIDTH (cm)	160 ± 3		
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	5	EN 12945-2	
ENCOGIMIENTO AL LAVADO / WASHING SHRINKAGE	3%	UNE-EN ISO 15797	
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	50 washes	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)	1200 ± 5% 810 ± 5%	1400 ± 5% 830 ± 5%	UNE-EN 13934-1
INFLAMABILIDAD / INFLAMMABILITY	A1-A2	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO / CONVECTIVE HEAT	B1	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE / RADIANT HEAT	C1	C1	ISO 6942
RESIST. A GRAN SALPICADURA. BIG SPLASH RESIST.	ALUMINIUM (780°C)	D3	ISO 9185
	IRON (1400°C)	E3	ISO 9185
CALOR POR CONTACTO / CONTACT HEAT	F1	F1	EN ISO 12127-1
SOLDADURA / WELDING	Class 2	Class 2	EN 11611
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 10,4 cal/cm ² ATPV: 9,5 cal/cm ² ELIM: 8,1 cal/cm ² 4rA APC 1	ATPV: 13,1 cal/cm ² No tested 4rA APC 1	ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN 61482-1-1 EN 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	Pass	EN 1149/5
ANTIÁCIDO / ANTIACID (opcional/optional)*	Pass	No tested	EN 13034
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY	Pass	No tested	EN 20471

*Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.
Antacid garments: polymerize 2 minutes at 160°C or add fluorocarbon finish after each washing cycle.

936 Valen-t

Rev. 7

Sectores recomendados / Recommended use:



Electricidad
Electricity



Soldadura
Welding



Fundiciones (Al) (Criolite)
Foundries (Al) (Criolite)

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C) / Washing instructions EN 15797 (75°C):



Colores disponibles / Available colors:



Naranja 20
Orange 20



Marino 70
Navy Blue 70

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.