

937 Valen-t

Rev. 5

Uso recomendado /
Recommended end-use:
CAZADORA Y PANTALÓN /
JACKET & PANTS

Composición / Composition:

52% Algodón / Cotton
22% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F
19% Viscosa / Viscose
6% P-Aramida / P-Aramide
1% Antiestático / Antistatic



937 Valen-t

LIGAMENTO / LIGAMENT		3/2 b4,1 / Staeen	
PESO / WEIGHT (gr/m ²)		370 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)		160 ± 3	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)		5	EN 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE		3%	UNE-EN ISO 15797
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT		Standard requirement	50 washes
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T) TENSILE STRENGTH (N W x F)		1700 ± 5% 820 ± 5%	1500 ± 5% 890 ± 5% UNE-EN 13934-1
INFLAMABILIDAD INFLAMMABILITY		A1-A2	A1-A2 EN 15025 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO CONVECTIVE HEAT		B1	B1 ISO 9151
CALOR RADIANTE RADIANT HEAT		C1	C1 ISO 6942
RESIST. A GRAN SALPICADURA . BIG SPLASH RESIST.	ALUMINIUM (780°C)	D2	D2 ISO 9185
	IRON (1400°C)	E3	E3 ISO 9185
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT		F1	F1 EN ISO 12127-1
SOLDADURA / WELDING		Class 2	Class 2 EN 11611
ANTIÁCIDO / ANTIACID (opcional/optional)*		Pass	No tested EN 13034
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC		ATPV: 14,0 cal/cm ² 4rA APC 1	No tested 4rA APC 1 ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN 61482-1-2
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY ¹		Pass	Pass EN 20471
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC		Pass	Pass EN 1149/5


*Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.
Antacid garments: polymerize 2 minutes at 160°C or add fluorocarbon finish after each washing cycle.

¹ Condiciones de lavado EN 6330/ Washing instructions EN 6330

937 Valen-t

Rev. 5

Sectores recomendados / Recommended use:



Electricidad
Electricity



Soldadura
Welding



Fundiciones (Fe / Zn / Cu / Al)
Foundries (Fe / Zn / Cu / Al)

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C) / Washing instructions EN 15797 (75°C):



Colores disponibles / Available colors:



Naranja 20
Orange 20



Gris 80
Grey 80



Marino 70
Navy Blue 70

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.