

822 Xispal RS

Rev. 7

Uso recomendado /
Recommended end-use:
POLO / POLO SHIRT

Composición / Composition:
50% Algodón / Cotton
39% Acrílica modificada tipo-F / Modified acrylic fibre type-F
10% Viscosa / Viscose
1% Antistático / Antistatic



822 Xispal RS

LIGAMENTO / LIGAMENT		Piqué / Knit	
PESO / WEIGHT (gr/m²)		220 ± 5%	UNE 40339
ANCHO / WIDTH (cm)		160 ± 5	
PILLING MARTINDALE(5.000 cycles)		4	EN 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE		5%	UNE-EN ISO 6330
PRETRATAMIENTO / PRE-TREATMENT	Standard requirement	50 washes	
INFLAMABILIDAD INFLAMMABILITY	A1-A2	A1-A2	EN ISO25 (EN 11612)
CALOR CONVECTIVO CONVECTIVE HEAT	B1	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE RADIANT HEAT	C1	C1	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT	F1	F1	EN ISO 12127-1
ARCO ELÉCTRICO / ELECTRIC ARC	ATPV: 7,6 cal/cm² ELIM: 5,2 cal/cm²	No tested No tested	EN 61482-1-1
	4kA APC I	4kA APC I	EN 61482-1-2
ANTIESTÁTICO / ANTISTATIC	Pass	Pass	EN 1149/3/5
ALTA VISIBILIDAD / HIGH VISIBILITY	Pass	Pass	EN 20471


822 Xispal RS

Rev. 7

Sectores recomendados / Recommended use:



Petróleo y gas
Oil & Gas



Electricidad
Electricity



Petroquímicas
Petrochemistry

Normativas para prenda / Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 6330 (40°C) / Washing instructions EN 6330 (40°C):



*Evitar utilizar suavizantes / Avoid using softeners

Colores disponibles / Available colors:



Amarillo HV
HV Yellow



Azulina 50
Royal Blue 50



Gris 82
Grey 82



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.