

937 Valen-t

Rev. 8

Recommended end-use /
Uso recomendado:
JACKET & PANTS /
CAMISOLA Y PANTALÓN

Composition / Composición:
52% Cotton / Algodón
23% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F
19% Viscose / Viscosa
6% P-Aramide / P-Aramida



937 Valen-t

LIGAMENT	Sateen	
LIGAMENTO	3/2 b4,1	
WEIGHT (oz sq yd)	10,90 ± 5%	UNE 40339
PESO (gr/m²)	370 ± 5%	
WIDTH (in)	63 ± 1,2	
ANCHO (cm)	160 ± 3	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	5	ASTM D3512 EN 12945-2
WASHING SHRINKAGE	3%	AATCC135
ENCOGIMIENTO AL LAVADO		UNE-EN ISO 15797

ASTM

PRE-TREATMENT	Standard requirement	100 washes	
PRETRATAMIENTO			
TENSILE STRENGTH (N W x F)	1200 ± 5%	No Tested	ASTM D5034
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)	850 ± 5%		
ELMENDORF TEAR (N W x F)	60 ± 5%	No Tested	ASTM D1424
DESGARRO ELMENDORF (N U x T)	47 ± 5%		
VERTICAL FLAMMABILITY			
Char length (in)	No Tested	w 2,26 x f 3,65	ASTM D6413
After flame (s)			
FLASH FIRE EXPOSURE (%)	15,8	No tested	ASTM F1930
(Manikin Test average 2 & 3 burn injury)			
HEAT RESISTANCE (500°F-5 min)	Pass	No Tested	NFPA 2112
ELECTRIC ARC	ATPV: Category II		
ARCO ELÉCTRICO		No Tested	ASTM F1959
BIG SPLASH RESIST.	ALUMINIUM (1436 F / 780 C)		
RESIST. A GRAN	IRON (2550°F / 1400 C)	No Tested	ASTM F955
SALPICADURA	ZINC (2192°F / 1200 C)		


UNE EN

PRE-TREATMENT	Standard requirement	
PRETRATAMIENTO		
TENSILE STRENGTH (N W x F)	1700 ± 5%	UNE-EN 13934-1
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)	820 ± 5%	
INFLAMMABILITY / INFLAMABILIDAD	A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CONVECTIVE HEAT / CALOR CONVECTIVO	B1	ISO 9151
RADIANT HEAT / CALOR RADIANTE	C1	ISO 6942
BIG SPLASH RESIST.	ALUMINIUM (1436 F / 780 C)	ISO 9185
RESIST. A GRAN	IRON (2550°F / 1400 C)	ISO 9185
SALPICADURA		
CONTACT HEAT / CALOR POR CONTACTO	F1	EN ISO 12127-1
WELDING / SOLDADURA	Class II	EN 11611
ELECTRIC ARC	4kA APC I	EN 61482-1-2
ARCO ELÉCTRICO		

937 Valen-t

Rev. 8

Recommended use / Sectores recomendados:



Electricity
Electricidad



Foundries (Fe/Al/Zn/Cu)
Fundiciones (Fe/Al/Zn/Cu)



Welding
Soldadura

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C):



Available colors / Colores disponibles:



Orange 20
Naranja 20



Red 30
Rojo 30



Navy Blue 70
Marino 70

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.