

# 427 Rip-Stop Tecvin

Rev. 1

Recommended end-use /  
Uso recomendado:  
JACKET, PANTS & COVERALL  
FORESTMEN GARMENTS /  
CAMISOLA, PANTALÓN Y  
OVEROL, PRENDAS PARA  
FORESTALES

Composition / Composición:  
**60% Viscosa FR / FR Viscose**  
**39% M-Aramida / M-Aramide**  
**1% Antiestático / Antistatic**



427 Rip-Stop Tecvin

<b>LIGAMENT</b> <b>LIGAMENTO</b>	<b>Twill</b> <b>Sarga</b>	
<b>WEIGHT</b> (oz sq yd) <b>PESO</b> (gr/m <sup>2</sup> )	<b>7,96 ± 5%</b> <b>270 ± 5%</b>	EN 12127
<b>WIDTH</b> (in) <b>ANCHO</b> (cm)	<b>63 ± 1,2</b> <b>160 ± 3</b>	
<b>PILLING MARTINDALE</b> (5.000 cycles)	<b>4</b>	EN ISO 12945-2
<b>WASHING SHRINKAGE</b> <b>ENCOGIMIENTO AL LAVADO</b>	<b>5%</b>	AATCC 135 (3, IV, A, iii)
<b>PRE-TREATMENT</b> <b>PRETRATAMIENTO</b>	<b>Standard requirements</b>	
<b>HEAT RESISTANCE</b> <b>RESISTENCIA AL CALOR</b>	<b>Pass</b>	ASTM F2894 (NFPA 2112)
<b>VERTICAL FLAMMABILITY</b> <b>INFLAMABILIDAD VERTICAL</b>	<b>Pass</b>	ASTM D6413 (NFPA 2112)
<b>HEAT TRANSFER PERFORMANCE (TPP/HTP)</b> <b>TRANSFERENCIA DE CALOR</b>	<b>Pass</b>	ASTM F2700 (NFPA 2112)
<b>THERMO TEX TEST / ENSAYO DE THERMO TEX (%)</b> (Predicted total area of burn injury (average 2nd° & 3rd° degree))	<b>7,4</b>	ASTM F1930 (NFPA 2112)
<b>FOREST MEN</b> (after 50w *) <b>FORESTAL</b>	<b>Pass</b>	EN ISO 15384
<b>ANTISTATIC (*)</b> <b>ANTIESTÁTICO</b>	<b>Pass</b>	EN 1149-3/5
<b>TENSILE STRENGTH (N W x F) (*)</b> <b>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)</b>	<b>990 ± 5%</b> <b>730 ± 5%</b>	EN ISO 13934-1
<b>TEAR RESISTANCE (N W x F) (*)</b> <b>RESISTENCIA AL RASGADO (N U x T)</b>	<b>80 ± 5%</b> <b>65 ± 5%</b>	EN ISO 13937-2

(\*) Pre-treatment EN ISO 6330 (60°C)

# 427 Rip-Stop Tecvin

Rev. 1

Recommended use / Sectores recomendados:



Oil & Gas  
Petróleo y gas



Forestal  
Forestmén

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions: AATCC 135 (3, IV, A, iii) Washing Temp. (120°F) Drying Temp. (149°F)  
Instrucciones de lavado: AATCC 135 (3, IV, A, iii) Temp. lavado (49°C) Temp. Secado (65°C)



\*Avoid using softeners / Evitar utilizar suavizantes

Available colors / Colores disponibles:



Yellow 1013  
Amarillo 1013



Green 1016  
Verde 1016



Navy Blue 60  
Marino 60

\* Melange or full dyed / Opciones vigoré o plancha

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.  
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.