

825 Xispal RS

Rev. 9

Recommended end-use /
Uso recomendado:
JACKET, PANTS &
COVERALL / CAMISOLA,
PANTALÓN Y OVEROL

Composition / Composición:
50% Cotton / Algodón
39% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F
10% Viscose / Viscosa
1% Antistatic / Antiestático



825 Xispal RS

LIGAMENT LIGAMENTO		Twill Sarga	
WEIGHT (oz sq yd) PESO (gr/m²)		7,40 ± 5% 250 ± 5%	UNE 40339
WIDTH (in) ANCHO (cm)		63 ± 1,2 160 ± 3	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)		5	EN 12945-2
WASHING SHRINKAGE ENCOGIMIENTO AL LAVADO		3%	UNE EN ISO 15797
PRE-TREATMENT PRETRATAMIENTO		Standard requirement	
TENSILE STRENGTH (N W x F) RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)		900 ± 5% 450 ± 5%	UNE-EN 13934-1
INFLAMMABILITY NFLAMABILIDAD		A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
CONVECTIVE HEAT CALOR CONVECTIVO		B1	ISO 9151
RADIANT HEAT CALOR RADIANTE		C1	ISO 6942
BIG SPLASH RESIST. RESIST. A GRAN SALPICADURA	ALUMINIUM (1436 F / 780°C)	D1	ISO 9185
	IRON (2550 F / 1400°C)	E1	ISO 9185
CONTACT HEAT CALOR POR CONTACTO		F1	EN ISO 12127-1
WELDING SOLDADURA		Class 1	EN 11611
ANTIACID (Optional)* ANTIÁCIDO (Opcional)*		Pass	EN 13034
ELECTRIC ARC ARCO ELÉCTRICO		ATPV: Category II 4kA APC I	ASTM F1959 (NFPA 70 E) EN 61482-1-2
HIGH VISIBILITY¹ ALTA VISIBILIDAD		Pass	EN 20471
ANTISTATIC ANTIESTÁTICO		Pass	EN 1149/3/5

* Antacid garments: polymerize 2 minutes at 320°F or add fluorocarbon finish after each washing cycle /
Prendas antiácidas: polimerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.

¹ Washing instructions EN 6330 (140 F) / Condiciones de lavado EN 6330 (60 C).


825 Xispal RS

Rev. 9

Recommended use / Sectores recomendados:



Oil & Gas
Petróleo y gas



Electricity
Electricidad



Petrochemistry
Petroquímicas



Foundries (Fe/Al)
Fundiciones (Fe/Al)

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C):



Available colors / Colores disponibles:



Yellow HV
Amarillo HV



Orange 20
Naranja 20



Grey 80
Gris 80



Blue King 2935C
Azul Rey 2935C



Navy Blue 70
Marino 70

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m.
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.