

936 Valen-t

Rev. 11

Recommended end-use /
Uso recomendado:
JACKET & PANTS/
CAMISOLA Y PANTALÓN

Composition / Composición:
43% Cotton / Algodón
30% Viscose / Viscosa
20% Modified acrylic fibre type-F / Acrílica modificada tipo-F
6% P-Aramide / P-Aramida
1% Antistatic / Antiestático



936 Valen-t

LIGAMENT		Sateen	
LIGAMENTO		3/2 b4,1	
WEIGHT (oz sq yd)		10,62 ± 5%	UNE 40339
PESO (gr/m²)		360 ± 5%	
WIDTH (in)		63 ± 1,2	
ANCHO (cm)		160 ± 3	
WASHING SHRINKAGE		3%	UNE-EN ISO 15797
ENCOGIMIENTO AL LAVADO			
ASTM			
PRE-TREATMENT		Standard requirement	
PRETRATAMIENTO			
ELECTRIC ARC		ATPV: Category II	ASTM F1959 (NFPA 70 E)
ARCO ELÉCTRICO			
BIG SPLASH RESIST.	ALUMINIUM (I436 F / 780 C)	Pass	ASTM F955
RESIST. A GRAN			
SALPICADURA			
UNE EN			
PRE-TREATMENT		Standard requirement	
PRETRATAMIENTO			
TENSILE STRENGTH (N W x F)		1200 ± 5%	UNE-EN 13934-1
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N U x T)		810 ± 5%	
INFLAMMABILITY		A1-A2	EN 15025 (EN 11612)
INFLAMABILIDAD			
CONVECTIVE HEAT		B1	ISO 9151
CALOR CONVECTIVO			
RADIANT HEAT		C1	ISO 6942
CALOR RADIANTE			
BIG SPLASH RESIST.	ALUMINIUM (I436 F / 780 C)	D3	ISO 9185
RESIST. A GRAN			
SALPICADURA	IRON (2550°F / 1400 C)	E3	ISO 9185
CONTACT HEAT		F1	EN ISO 12127-1
CALOR POR CONTACTO			
WELDING		Class 2	EN 11611
SOLDADURA			
ELECTRIC ARC		ATPV: 9,5 cal/cm²	EN 61482-1-1
ARCO ELÉCTRICO		ELIM: 8,1 cal/cm²	EN 61482-1-2
		4kA APC 1	
ANTISTATIC / ANTIESTÁTICO		Pass	EN 1149/3/5
ANTIACID / ANTIÁCIDO (optional/opcional)*		Pass	EN 13034
HIGH VISIBILITY ¹		Pass	EN 20471
ALTA VISIBILIDAD			


* Antacid garments: polymerize 2 minutes at 320°F or add fluorocarbon finish after each washing cycle.
Prendas antiácidas: polymerizar 2 minutos a 160°C o aditivar con acabado fluorocarbonado tras cada ciclo de lavado.

¹ Washing instructions (en 6330 (I40 F) / Condiciones de lavado EN 6330 (60 C)

936 Valen-t

Rev. 11

Recommended use / Sectores recomendados:



Electricity
Electricidad



Foundries (Al / Cryolte)
Fundiciones (Al / Criolte)



Welding
Soldadura

Standard for garments / Normativas para prenda:



Washing instructions EN 15797 (167°F) / Instrucciones de lavado EN 15797 (75°C):



Available colors / Colores disponibles:



Navy Blue 70
Marino 70

We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 600 m
Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 600 m por color.