

823 Stretch Xispal RS

Rev. 1

Uso recomendado/
Recommended end-use:
POLO/POLO SHIRT

Composición/Composition:
51 % Acrílica modificada tipo-F/Modified acrylic fibre type-F
34% Algodón/Cotton
9% Viscosa/Viscose
5% Elastómero/Elastomer
1% Antistático/Antistatic



823 Stretch Xispal RS

LIGAMENTO/WEAVE	Punto liso/Knit	
PESO/WEIGHT (g/m ²)	225 ± 5 %	EN 12127
ANCHO/WIDTH (cm)	150 ± 5	
PILLING MARTINDALE (5.000 cycles)	4	EN ISO 12945-2
ENCOGIMIENTO AL LAVADO WASHING SHRINKAGE	5 %	UNE-EN ISO 6330
PRETRATAMIENTO/PRE-TREATMENT	Standard requirement	
INFLAMABILIDAD INFLAMMABILITY	A1-A2	EN ISO 15025 (EN ISO 11612)
CALOR CONVECTIVO CONVECTIVE HEAT	B1	ISO 9151
CALOR RADIANTE RADIANT HEAT	C1	ISO 6942
CALOR POR CONTACTO CONTACT HEAT	F1	EN ISO 12127-1
ARCO ELÉCTRICO/ELECTRIC ARC	Not tested APC 1	EN 61482-1-1 EN 61482-1-2
ANTIESTÁTICO/ANTISTATIC	Pass	EN 1149/3/5
ALTA VISIBILIDAD/HIGH VISIBILITY	Pass	EN ISO 20471
ELASTICIDAD (U x T) (%) ELASTICITY (W x F) (5 cycles)	99,8 ± 5 % 152,0 ± 5 %	EN ISO 20932-1
RECUPERACIÓN (U x T)/RECOVERY (W x F) (%) 1 min 30 min	95,0 ± 5 % / 88,8 ± 5 % 96,0 ± 5 % / 98,7 ± 5 %	EN ISO 20932-1

823 Stretch Xispal RS

Rev. 1

Sectores recomendados/Recommended use:



Petróleo y gas
Oil & Gas




Electricidad
Electricity



Petroquímicas
Petrochemistry



Policia
Policemen



Militar
Army

Normativas para prenda/Standard for garments:



Instrucciones de lavado EN 6330 (40 °C)/Washing instructions EN 6330 (40 °C):



*Evitar utilizar suavizantes/Avoid using softeners

Colores disponibles/Available colors:



Marino 60
Navy Blue 60

Ofrecemos el servicio de tinter colores especiales y una cantidad mínima de 300 m por color.
We have a special color dyeing service and a minimum quantity of 300 m.